Werkstoffdatenblatt Ivotion Dent Multi



Hersteller: Ivoclar

Physikalische Werkstoffdaten		Chemische Werkstoffdaten	Chemische Werkstoffdaten	
Biegefestigkeit	MPa ≥100	Polymethylmethacrylat (PMMA)		
Biegemodul	MPa ≥2800			
Kugeldruckhärte	MPa ≥140			
Wasseraufnahme	μg/mm³ ≥40			
Löslichkeit	μg/mm³ ≥7,5			
Löslichkeit				
Chemische Löslickkeit				

Wir verweisen auf das original Werkstoffdatenblatt der Firma Ivoclar Vivadent AG.

ACF Amberger Central Fräscenter GmbH Zeughausstraße 7 92224 Amberg Geschäftsführer: ZTM Wolfgang Klinger

Geschäftsführer: ZTM Volker Scharl

Telefon +49/9621-496979 Fax +49/9621-496018 E-Mail info@dentmill.de HRB Amberg 3711 USt- Identnr. DE814500706 VR Bank Amberg-Sulzbach eG IBAN DE 02 7529 0000 0000 1304 19 GENODEF12AMV

Stand 02/2021

