Werkstoffdatenblatt Tetric CAD

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Physikalische Werkstoffdaten		**Chemische Werkstoffdaten**	
Biaxiale Biegefestigkeit	272 MPa ≥100	Ytterbiumtrifluorid	≥10-<20%
Wasseraufnahme	21 µg/mm^3 ≤40	Bis-GMA	≥2,5-<10%
Löslichkeit	0,0 µg/mm^3 ≤7,5	Urethandimethacrylat	≥2,5-<10%
Dichte bei 20°C	2,26 g/cm^3	Triethylenglycoldimethacrylat	≥2,5-<10%
Löslichkeit			

Wir verweisen auf die original Werkstoffdatenblätter der Firma Ivoclar Vivadent GmnH.

ACF Amberger Central Fräscenter GmbH
Zeughausstraße 7
92224 Amberg
Geschäftsführer: ZTM Wolfgang Klinger
Geschäftsführer: ZTM Volker Scharl

Telefon +49/9621-496979
Fax +49/9621-496018
E-Mail info@dentmill.de
HRB Amberg 3711
USt- Identnr. DE814500706

VR Bank Amberg-Sulzbach eG
IBAN DE 02 7529 0000 0000 1304 19
BIC GENODEF12AMV

Stand 02/2021